

ГОСТ 27130—94
(ИСО 5451—80)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЕРРОВАНАДИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом ТК 8 «Ферросплавы»
ВНЕСЕН Госстандартом России**
- 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г. (протокол № 6—94)**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Казглавстандарт
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдавстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

- 3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.06.95 № 310 Межгосударственный стандарт ГОСТ 27130—94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г.**

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст ИСО 5451—80 «Феррованадий. Технические требования и условия поставки» и содержит дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства

- 4 ВЗАМЕН ГОСТ 27130—86**

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Технического секретариата Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Определение	2
4 Оформление заказа	2
5 Технические требования	2
5.1 Составление партии	2
5.2 Химический состав	3
5.3 Диапазон размеров частиц	3
5.4 Поверхностные загрязнения	4
6 Требования безопасности	5
7 Правила приемки	5
8 Испытания	6
8.1 Испытания у поставщика	6
8.2 Испытания у потребителя	6
8.3 Арбитражные испытания	7
9 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ФЕРРОВАНАДИЙ

Технические требования и условия поставки

Ferrovanadium. Specification and conditions of delivery

Дата введения 1996—01—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает технические требования и условия поставки феррованадия, поставляемого для сталелавильной и литейной отраслей промышленности.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 13217.1—90 Феррованадий. Метод определения ванадия.

ГОСТ 13217.4—90 Феррованадий. Методы определения кремния.

ГОСТ 13217.5—90 Феррованадий. Методы определения фосфора.

ГОСТ 13217.6—90 Феррованадий. Методы определения марганца.

ГОСТ 13217.7—90 Феррованадий. Методы определения общего алюминия.

ГОСТ 13217.8—90 Феррованадий. Методы определения хрома.

ГОСТ 13217.9—90 Феррованадий. Методы определения меди.

ГОСТ 13217.11—90 Феррованадий. Методы определения мышьяка.

ГОСТ 17260—87 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа.

ГОСТ 22310—93 Ферросплавы. Метод определения гранулометрического состава.

ГОСТ 26201—84 Ферротитан, ферромолибден и феррованадий. Методы отбора и подготовки проб для химического и физикохимического анализов.

ГОСТ 26590—85 Ферросплавы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 27041—86 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения серы.

ГОСТ 27069—86 Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Феррованадий — легирующий сплав железа и ванадия с минимальным содержанием ванадия 35,0 % по массе и максимальным — 85,0 % по массе, полученный путем восстановления.

4 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Заказ на феррованадий должен содержать:

- а) количество;
- б) составление партии;
- в) химический состав в соответствии с табл. 1* и табл. 1а;
- г) диапазоны размеров частиц в соответствии с табл. 2;
- д) необходимые требования к протоколу об анализе, упаковке и т. п.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Составление партии

Феррованадий поставляется партиями, составленными одним из трех методов.

5.1.1 Поплавочный метод

Партия, составленная поплавочным методом, состоит из массы феррованадия одной плавки (или одной части непрерывной плавки).

5.1.2* Помарочный метод

* Рекомендуемые требования.

Партия, составленная помарочным методом, состоит из нескольких плавок (или частиц непрерывных плавок) одной марки феррованадия. Содержание ванадия в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, не должно отличаться друг от друга более чем на 3 %.

5.1.3* Смешанный метод

Партия, составленная смешанным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) феррованадия одной марки, который измельчен до частиц менее 50 мм и тщательно перемешан.

Содержание основного элемента в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, может колебаться между максимальным и минимальным пределами, установленными для данной марки феррованадия.

5.2 Химический состав

Марки и химический состав феррованадия должны соответствовать указанным в таблице 1 и (или) таблице 1а.

5.2.1*. В таблице 1а указаны только основные элементы и обычные примеси. По требованию покупателя при согласии между поставщиком и покупателем устанавливают более узкие диапазоны содержания основных элементов и (или) другие пределы установленных элементов.

5.2.2*. Химический состав, указанный в таблице 1а, приведен с точностью методов опробования и анализа феррованадия (раздел 7).

5.3 Диапазон размеров частиц

5.3.1 Феррованадий изготавливают дробленым в кусках массой не более 5 кг. Количество мелочи, проходящей через сито с размером ячеек 10×10 мм, не должно превышать 5 % от массы партии, количество мелочи, проходящей через сито с размером ячеек 2×2 мм, — не более 3 % от массы партии.

5.3.2 По требованию покупателя феррованадий изготавливают следующих классов крупности, приведенных в табл. 2.

Диапазон размеров частиц и допуски должны быть действительны в пункте поставки материала покупателю**.

Размеры частиц проверяются просеиванием на сите со стальной сеткой с квадратными отверстиями.

5.3.3 По взаимной договоренности поставщика и покупателя устанавливаются диапазоны размеров частиц и (или) допуски иные, чем указаны в таблице 2.

* Рекомендуемые требования.

** Пункт, в котором ответственность за поставку переходит от поставщика к покупателю. Если ни поставщик, ни покупатель не несут ответственности за транспортировку, то такой пункт устанавливается по взаимной договоренности.

Таблица 1

Марки	Массовая доля, %									
	Ванадий	Кремний	Алюминий	Углерод	Сера	Фосфор	Мolibдек	Медь	Марганец	Никель
FeV40	35,0—50,0	2,0	4,0	0,80	0,10	0,10	—	0,10	—	—
FeV60	50,0—65,0	2,0	2,5	0,30	0,05	0,06	0,06	0,10	0,50	0,15
FeV80	75,0—85,0	2,0	1,5	0,30	0,05	0,06	0,06	0,10	0,50	0,15
FeV80A112	75,0—85,0	1,5	2,0	0,20	0,05	0,06	0,06	0,10	0,50	0,15
FeV80A14	70,0—80,0	2,0	4,0	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	0,15

Таблица 1а

Марки	Массовая доля, %									
	Ванадий	Марганец	Кремний	Углерод	Медь	Мolibдек	Алюминий	Фосфор	Сера	
ФВоФУ0,4	48—60	2,7	1,8	0,40	0,2	0,01	0,2	0,07	0,02	
ФВоФУ0,5	48—60	4,0	2,0	0,50	0,2	0,01	0,3	0,07	0,02	
ФВоФУ0,6	48—60	5,0	2,0	0,60	0,2	0,02	0,3	0,07	0,03	
ФВоФУ0,8	Не менее 50	0,2	2,0	0,30	0,2	0,05	2,5	0,10	0,10	
ФВоФУ0,75	Не менее 50	0,2	2,0	0,75	0,2	0,05	2,5	0,10	0,10	
ФВо40У0,5	35—48	2,0	2,0	0,50	0,4	0,03	0,5	0,08	0,05	
ФВо40У0,75	35—48	4,0	2,0	0,75	0,4	0,03	0,5	0,08	0,05	
ФВо40У1	35—48	6,0	2,0	1,00	0,4	0,03	0,5	0,10	0,05	

Таблица 2

Класс крупности	Размер кусков, мм	Массовая доля продукта в партии, %, не более	
		надрешетного	подрешетного
1	Св. 2 до 100	10	3
2	* 2 * 50	Размер максимального куска	3
3	* 2 * 25	не должен превышать более	3
4	* 2 * 10	чем в 1,15 раза верхний раз- мер класса крупности	3
5	До 2		3

5.4 Поверхностные загрязнения

5.4.1 Поверхность и излом кусков феррованадия не должны быть загрязнены песком, шлаком и другими инородными материалами.

Допускается налет оксидной пленки и следы противопригарных материалов.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Пыль феррованадия является высокоопасной и по степени опасности относится к 2-му классу опасности согласно с ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.085.

6.2 Предельно-допустимая концентрация (ПДК) пыли феррованадия в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.3 Контроль содержания пыли феррованадия в воздухе рабочей зоны должен производиться как для веществ 2-го класса опасности по методике определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

6.4 Предельно-допустимая концентрация (ПДК) оксида ванадия в воздухе рабочей зоны составляет 0,5 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.5. Контроль содержания пыли оксида ванадия в воздухе должен проводиться как для веществ 2-го класса опасности по методике определения вредных веществ в воздухе, утвержденной Минздравом СССР.

6.6 Феррованадий в нормальных условиях негорюч, пожаро-взрывобезопасен. Нижний концентрационный предел воспламенения порошка феррованадия с размером частиц менее 74 мкм — 1300 г/м³, температура самовоспламенения в слое — 400 °С, в облаке — 440 °С.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1 Феррованадий принимают партиями. Партия должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

номер партии;

химический состав и класс крупности;

дату изготавления;

штамп отдела технического контроля;

количество грузовых мест, их массу брутто и нетто;

обозначение настоящего стандарта.

7.2 В каждой партии (лавке) феррованадия определяют массовую долю ванадия, углерода, кремния и марганца.

7.3 Массовую долю остальных элементов, указанных в таблице 1, определяют периодически, но не реже одного раза в месяц.

Для феррованадия, предназначенного для длительного хранения, и по требованию потребителя массовую долю всех элементов, указанных в табл. 1 и (или) табл. 1а, определяют в каждой партии.

7.4 Объем выборки для контроля химического состава и проверки отсутствия загрязнений на поверхности и в изломе кусков — по ГОСТ 26201.

7.5 Объем выборки для определения гранулометрического состава — по ГОСТ 22310.

7.6 Контроль гранулометрического состава феррованадия у изготовителя проводят периодически не реже одного раза в месяц.

7.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний от партии отбирают удвоенное количество точечных проб и испытания повторяют. При повторном получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей партию бракуют.

7.8 Максимальную массу куска определяют взвешиванием.

8 ИСПЫТАНИЯ

8.1 Испытания у поставщика

8.1.1 Пробоотбор для химического и ситового анализов

8.1.1.1 Пробоотбор для химического и ситового анализов проводится методами, установленными в ГОСТ 26201 и ГОСТ 22310, но применяются и другие методы, дающие такую же точность.

8.1.1.2 Пробоотбор обычно проводится на складе поставщика, если нет какой-либо другой договоренности. Где бы пробоотбор ни проводился, представители поставщика и покупателя могут присутствовать.

8.1.2 Химический анализ

8.1.2.1 Химический анализ феррованадия проводится методами, установленными в ГОСТ 13217.1, ГОСТ 13217.4—ГОСТ 13217.9, ГОСТ 27041, ГОСТ 27069, ГОСТ 13217.11, но применяются и другие методы, обеспечивающие такую же точность.

8.2 Испытания у потребителя

8.2.1 По требованию потребителя феррованадий поставляют с пробой, представляющей партию.

8.2.2 При необходимости потребитель проводит контрольные испытания химического и гранулометрического состава партии. При контроле химического состава могут быть использованы два следующих варианта:

потребитель проводит анализ пробы, представленной поставщиком вместе с партией;

потребитель проводит отбор проб и их анализ в соответствии с 8.1.1 и 8.1.2.

8.2.3 При проведении контрольных испытаний по первому варианту должно выполняться условие:

$$|X_1 - X_2| \leq d_k,$$

где X_1 — значение показателя качества по данным поставщика;

X_2 — результат контрольного анализа у потребителя;

d_k — допускаемое расхождение между двумя результатами, установленное в стандартах на методы анализа.

8.2.4 При проведении контрольных испытаний по второму варианту должно выполняться условие

$$|X_1 - X_2| \leq 1,4\vartheta_{общ},$$

где $\vartheta_{общ}$ — общая погрешность контроля качества, установленная в ГОСТ 26201.

8.2.5 Если по результатам контрольного анализа выполняются условия (1) или (2), то качество партии считается удовлетворительным, а численное значение показателя качества (X) может быть уточнено по формуле

$$X = \frac{X_1 + X_2}{2}.$$

8.2.6 Если по результатам контрольного анализа условие (1) или (2) не выполняется, то потребитель может провести повторные контрольные или арбитражные испытания, если нет другой договоренности.

8.3 Арбитражные испытания

8.3.1 При необходимости арбитражный пробоотбор проводит арбитр, выбранный по взаимной договоренности поставщика и потребителя. Пробоотбор проводится методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 26201, но при взаимной договоренности поставщика, потребителя и арбитра применяются и другие методы, дающие такую же точность. Проба, полученная при арбитражном отборе, принимается обеими заинтересованными сторонами.

8.3.2 Арбитражный анализ проводится методами, установленными в ГОСТ 13217.1, ГОСТ 13217.4-13217.9, ГОСТ 13217.11, ГОСТ 27041, ГОСТ 27069. При взаимной договоренности поставщика, потребителя и арбитра могут использоваться и другие методы.

Результат, полученный арбитром, считается окончательным, если нет другой договоренности.

8.4 Чистоту поверхности и излома кусков феррованадия оценивают визуально.

9 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 26590 с дополнениями:

феррованадий транспортируют упакованным в стальные барабаны;

барабаны с феррованадием, предназначенным для длительного хранения и на экспорт, должны быть окрашены в серый цвет.

9.2* Феррованадий упаковывают, транспортируют и хранят согласно международным правилам**.

УДК 669.15.292—198:006.354

ОКС 77 100 В12 ОКП 08 5300

Ключевые слова: феррованадий, ферросплавы, технические требования, правила приемки, испытания

* Рекомендуемые требования.

** Международные правила, например:

РИД — Международные правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Приложение В.

Международные правила перевозки опасных грузов морским транспортом.

Редактор И. В. Виноградская
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Т. А. Васильева

Сдано в набор 19.07.95. Подп. в печать 28.06.95. Усл. лев. л. 0,70. Усл. кр.-отт. 0,70.
Уч.-изд. л. 0,61. Тир. 250 экз. С 2767.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
ЛР № 021007 от 10.08.95.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1722
ПЛР № 040138

к ГОСТ 27130—94 Феррованадий. Технические требования и условия поставки

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.2. Таблица 1. Головка	Массовая доля, %	Массовая доля, %, не более
таблица 1а. Головка графа «Марки»	<i>Массовая доля, %</i> $\Phi_{Bo}50Y0, 4$ $\Phi_{Bo}50Y0, 5$ $\Phi_{Bo}50Y0, 6$ $\Phi_{Bo}50Y0, 3$ $\Phi_{Bo}50Y0, 75$ $\Phi_{Bo}40Y0, 5$ $\Phi_{Bo}40Y0, 75$ $\Phi_{Bo}40Y1$	<i>Массовая доля, %, не более</i> $\Phi_{B_d}50Y0, 4$ $\Phi_{B_d}50Y0, 5$ $\Phi_{B_d}50Y0, 6$ $\Phi_{B_d}50Y0, 3$ $\Phi_{B_d}50Y0, 75$ $\Phi_{B_d}40Y0, 5$ $\Phi_{B_d}40Y0, 75$ $\Phi_{B_d}40Y1$

(ИУС № 6 2002 г.)